

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



60M

Durezza	HV	580 - 670
Durezza	HRC	54 - 59
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	980 - 1010

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino 600°C. Deposito lavorabile solo con rettifica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016