

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**62P**

|               |     |           |
|---------------|-----|-----------|
| Durezza       | HV  | 700 - 830 |
| Durezza       | HRC | 60 - 65   |
| Granulometria | µm  | 53 - 150  |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

### **Campo di impiego**

Riporti P.T.A. resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021