

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



69PH

Durezza	HRC	53 - 61
Granulometria	µm	53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Tribaloy T-800 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/06/2013