

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



8020TG

Durezza	HV	280
Durezza	HRC	27
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1390 - 1425

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF,
CANNELLO OSSIIACETILENICO

Campo di impiego

Sottostrato ancorante per i depositi ceramici.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/11/2019