

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**8020TG**

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 280            |
| Durezza                | HRC | 27             |
| Granulometria          | µm  | 20 - 63        |
| Temperatura di fusione | °C  | 1390 -<br>1425 |

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIIACETILENICO

**Campo di impiego**

Sottostrato ancorante per i depositi ceramici.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/11/2019