

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE RAME



CU25M

Durezza	HB	150 - 200
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	°C	980 - 1040

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti in bronzo antifrizione su acciai in genere.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/05/2020