

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W67

Durezza DEL LEGANTE HRC 53

Durezza DEL GRANO DI HV 660 - 770

WC

Granulometria μm 53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO

TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/11/2022