

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**W40P**

Durezza DEL GRANO DI HV 2500 -  
WC 3500

Durezza DEL LEGANTE HRC 28 - 35

Granulometria  $\mu\text{m}$  38 - 160

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.), LASER

### **Campo di impiego**

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/12/2020