

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W66H

Durezza DEL GRANO DI HV 1900 -
WC 2200

Durezza DEL LEGANTE HRC 60

Granulometria μm 53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/07/2019