

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W70M

Durezza DEL LEGANTE HRC 60 - 64

Durezza DEL GRANO DI HV 2100

WC

Granulometria μm 45 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO

ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/03/2020