

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W85M

Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 59 - 63

Granulometria μm 36 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti spruzzati e rifusi con carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016