

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W88M

Durezza DEL GRANO DI HV 1275
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 62 - 67

Granulometria μm 45 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno cobaltati per riporti di spessore sottile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006