

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W90T

Durezza DEL GRANO DI HV 1275
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 62

Granulometria μm 20 - 63

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF,
CANNELLO OSSIIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006