

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



500A

Resistenza	N/mm ²	520
Limite Elastico	N/mm ²	430
Allungamento (5d)	%	>24
Resilienza KV	J (-20°C)	>90

Campo di impiego

Assemblaggi di lamiera in acciaio dolce.

Applicazioni

Lavori di carrozzeria, mobili metallici, carter, componenti meccanici in lamiera o profilati, cancellate e radiatori a gas.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3	1000
3.2	1000
4	1000

Revisione 0.0 - 14/06/2021