

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



501A

Resistenza	N/mm ²	700
Limite Elastico	N/mm ²	650
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (-20°C)	90

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000

Campo di impiego

Saldatura di acciai sottoposti a corrosione atmosferica.

Applicazioni

Vagoni ferroviari, macchine per movimentazione terra, strutture edili, ponti, bracci di gru e strutture metalliche sottoposte a corrosione atmosferica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/06/2021