

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



505AT

Resistenza	N/mm ²	680
Limite Elastico	N/mm ²	580
Allungamento (5d)	%	24
Resilienza KV	J (-20°C)	80
Resilienza KV	J (20°C)	130

Ø
(mm)

L
(mm)

0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000

Campo di impiego

Lega al 0.5% Mo per la costruzione di caldaie a vapore e saldature su acciai legati fino a 500°C

Applicazioni

Impiego in caldareria, carpenteria, per serbatoi, tubazioni, gru.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/06/2021