

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALTA RESISTENZA



507S

Campo di impiego

Saldature e riporti con elevato allungamento su acciai semiduri al carbonio.

Resistenza	N/mm ²	650	Ø (mm)	L (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	450	0.8	1000
Allungamento (5d)	%	42	1	1000
Resilienza KV	J (20°C)	140	1.2	1000
Durezza DOPO	HB (20°C)	500	1.6	1000
INCRUDIMENTO			2	1000
Durezza DOPO	HB (20°C)	200	2.4	1000
SALDATURA			3.2	1000

Applicazioni

Cingoli, lamiere d'usura e corazze, draghe, macchine per movimento terra, mulini, riporti su scambi e binari di tramvie, centri ruota, ganasce e coni di frantoi, turbine idrauliche (cavitazione), cilindri di laminatoio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/11/2019