

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALTA RESISTENZA



507TS

Resistenza	N/mm ²	650
Limite Elastico	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	40
Durezza DOPO	HB	500
INCRUDIMENTO		
Durezza DOPO	HB	200
SALDATURA		

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego

Unione su acciai ad alto allungamento o al 14% di Mn o di composizione sconosciuta.

Applicazioni

Macchine per movimento terra, mulini, riporti su scambi e binari di tramvie, centri ruota, ganasce e coni di frantoio, turbine idrauliche, cilindri di laminatoio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/06/2021