

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



522S

Resistenza	N/mm ²	240
Limite Elastico	N/mm ²	130
Allungamento (5d)	%	25
Temperatura di fusione	°C	560 - 630

Ø
(mm)

L
(mm)

Campo di impiego

Saldatura delle leghe di alluminio
con elevate proprietà meccaniche.

Applicazioni

Telai, serbatoi, riparazione di getti di fusione, pompe, carter, pistoni, accessori
per motori a scoppio, ganasce di freni, tubazioni, fiancate e cassoni per autocarri.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/05/2007