

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



526

Resistenza	N/mm ²	150
Limite Elastico	N/mm ²	75
Allungamento (5d)	%	10
Temperatura di fusione	°C	575 - 585

Ø
(mm)

L
(mm)

Campo di impiego

Saldatura a basso punto di fusione
dell'alluminio laminato e fuso.

Applicazioni

Riparazione di fusioni, saldobrasatura di tubazioni in lega di alluminio, radiatori e scambiatori in genere. Monoblocchi e testate, carter, recipienti, flange, serbatoi, basamenti, telai, corpi di pompe e di compressori.

1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000
4.8	1000

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/07/2021