

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



147S

Durezza DOPO

SALDATURA

Durezza DOPO PWHT

HRC

(20°C)

HRC

60

62

Ø
(mm)

2.5

3.2

4

L
(mm)

350

350

450

Campo di impiego

Acciaio rapido per la costruzione di utensili ad asportazione di truciolo.

Applicazioni

Costruzione di utensili da taglio sagomati per la lavorazione del legno, dell'alluminio e dell'acciaio dolce, lame di cesoie manuali, punzoni, scalpelli, pialle, utensili per trafilatura e per filettare, raschietti ed, in genere, quando è richiesto un riporto duro e resistente all'usura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017