

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



536S

Campo di impiego

Unioni e riporti su attrezzature
lavoranti a caldo soggette a forti
pressioni e corrosione.

Resistenza	N/mm ²	760
Limite Elastico	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	35
Resilienza KV	J (-196°C)	80
Resilienza KV	J (20°C)	120
Durezza	HB (20°C)	200

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Applicazioni

Ricarica di stampi, lame troncabarre a caldo di notevole dimensione, punzoni,
mazze per forgiatura ed, in genere, riporti su attrezzature sottoposte a colpi molto
violenti a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/06/2021