

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



559A

Resistenza	N/mm ²	700
Limite Elastico	N/mm ²	420
Allungamento (5d)	%	15
Durezza	HB	175
Temperatura di fusione	°C	945 - 985

Ø
(mm)

L
(mm)

1.2	1000
2	1000
2.4	1000

Campo di impiego

Bacchetta TIG in bronzo per la saldatura antifrizione su acciaio.

Applicazioni

Ricostruzione di ingranaggi, pistoni di pompe, martinetti idraulici, pale di mescolatori, etc.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/05/2021