

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



565S

Durezza

HRC
(20°C)

35

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza

HRC
(600°C)

24

3.2
4

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevate temperature e pressioni.

Applicazioni

Punzoni di calibratura cilindrici e sagomati, matrici per forgiatura, parti di stampi e lame troncabillette impiegate nelle lavorazioni a caldo dei metalli; filiere, sedi di valvole e guide per l'industria petrolchimica.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2007