

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



567S

Durezza DOPO

SALDATURA

HRC

(20°C)

52

Durezza DOPO PWHT

760°Cx2h/aria

HB

250

Ø
(mm)

L
(mm)

1

1.2

1.6

2

2.4

3.2

Campo di impiego

Costruzione e rigenerazione del
bordo di stampi in acciaio.

Applicazioni

Profilo di stampi per ceramica, rulli per colata continua, cilindri per laminazione,
alberi a cammes, valvole.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/10/2021