

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



571S

Durezza

HRC
(20°C)

55

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza

HRC
(600°C)

42

3.2

1000

4

1000

4.8

1000

5

1000

6.4

1000

Campo di impiego

Superlega a base cobalto di
durezza elevata per riporti molto
sollecitati.

Applicazioni

Coclee di macchine per lavorazione delle carni insaccate, guide di laminatoi, pale
di mescolatori, parti di turbine, alberi e camicie di pompe, stampi per
estrusione, tenute meccaniche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2007