

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



576S

Durezza

HRC
(20°C)

45

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza

HRC
(600°C)

33

3.2

1000

4

1000

5

1000

6.4

1000

8

1000

Campo di impiego

Superlega a base di cobalto
lavorabile all'utensile.

Applicazioni

Valvolame per l'industria chimica e petrolchimica, punzoni per sbavatura cilindrici e sagomati, stampi, matrici, lame di cesoie, pinze per lingotti, aste e sedi di valvole, utensili da taglio, guidafile, anelli e battute di tenute meccaniche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/07/2007