

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



**581S**

Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HB

320

Ø  
(mm)

L  
(mm)

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB

200

0.8

1000

1

1000

1.2

1000

1.6

1000

2

1000

2.4

1000

### **Campo di impiego**

Riparazione di stampi ed utensili per  
lavorazione a caldo sottoposti ad  
urti.

### **Applicazioni**

Stampi per stampaggio dell'acciaio al maglio; utensili per estrusione quali bussole  
intermedie e martelli, portautensili e portamatrici, portastampi per pressocolata.  
Stampi per materie plastiche termoindurenti e termoplastiche di piccole e medie  
dimensioni.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/11/2016