

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



584S

Durezza

HRC
(20°C)

46

Ø
(mm)

L
(mm)

1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000

Campo di impiego

Corazzatura di utensili per lavorazioni a caldo sottoposti ad urti.

Applicazioni

Matrici, punzoni, martelli, stampi per forgiatura, lame di cesoie a caldo fino a 550°C, alberi, cammes.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2007