

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



595A

Durezza DELLA
MATRICE

HRC
(20°C)

55

Durezza DEI GRANI

HV

2100

Ø
(mm)

L
(mm)

4 700

5 700

6 700

6.4 700

8 700

Campo di impiego

Carburi di tungsteno di pezzatura da
0,5 a 1 mm per riporti altoresistenti
all'usura.

Applicazioni

Frantumatori per impasti da fonderia, bordi di coclee, martelli di mulini, raschiatori
di molazze, utensili per trivellazione, pale di mescolatori, eliche di trasporto, tazze
di draghe.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/05/2009