

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



66Z

Campo di impiego

Unioni di acciai inox
18%Cr,8%Ni,2.5%Mo con ottima
saldabilità.

Resistenza	N/mm ²	590
Limite elastico	N/mm ²	460
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20°C)	90
Resilienza KV	J (-120°C)	40

Ø (mm)	L (mm)
1.6	250
2	300
2.5	350
3.2	350
4	350
5	450

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017