

# SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



70S

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 600 |
| Limite elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 480 |
| Allungamento (5d) | %                 | 38  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | 90  |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 2.5       | 300       |
| 3.2       | 350       |
| 4         | 350       |
| 5         | 350       |

## Campo di impiego

Unioni di acciai inox austenitici stabilizzati, resistenti alla corrosione intercristallina.

## Applicazioni

Costruzione e manutenzione di recipienti, mescolatori, pompe, vasche per bagni di decapaggio. Industria chimica, petrolchimica e marittima, raffinerie, serbatoi, tubazioni, scambiatori di calore.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017