

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Alta Resistenza



74R

Campo di impiego

Unione di acciai al carbonio, legati al 14% di Mn, acciai da utensili o di composizione sconosciuta.

Resistenza	N/mm ²	650
Limite elastico	N/mm ²	480
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	70
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	500
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5 300
3.2 350
4 350
5 350

Applicazioni

Cingoli, lamiere d'usura e corazze, draghe, macchine per movimento terra, mazze per forgiatura, saldatura e riporti su acciai balistici, porte blindate, barriere antisfondamento, riparazione e modifiche su parti in acciaio amagnetico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017