

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



78S

Resistenza	N/mm ²	590
Limite elastico	N/mm ²	430
Allungamento (5d)	%	33

Ø (mm)	L (mm)
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego

Unioni di acciai austenitici refrattari
resistenti al calore fino a 1100°C.

Applicazioni

Forni, caldaie, industria petrolchimica, cartaria e farmaceutica. Griglie, cestelli ed attrezzature per trattamento termico, bruciatori e camere di combustione nell'industria dei laterizi, ceramica, vetro, generatori d'aria calda, crogioli, autoclavi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017