

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



Resistenza	N/mm ²	700
Limite elastico	N/mm ²	550
Allungamento (5d)	%	30
Durezza DOPO	HB (20°C)	240
SALDATURA		

Ø (mm)	L (mm)
2	300
2.5	350
3.2	350
4	450

Campo di impiego

Saldatura di acciai di elevato spessore, tenaci a bassa temperatura

Applicazioni

Tubazioni ed elementi per basse temperature fino a -125°C, riporti di manicotti, riparazione di cilindri in acciaio fuso per laminazione, giranti di pompe.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017