

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



84A

Campo di impiego

Strati di fondo elastici prima del riporto, unioni su acciai debolmente e fortemente legati.

Resistenza	N/mm ²	820
Limite Elastico	N/mm ²	650
Allungamento (5d)	%	22
Durezza DOPO	HB (20°C)	380
INCRUDIMENTO		
Durezza DOPO	HB (20°C)	240
SALDATURA		

Ø (mm)	L (mm)
1.6	250
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

Applicazioni

Riparazioni e ricariche di alberi a cammes, ingranaggi, matrici per forgiatura, coni di trafilatura, utensili da taglio a caldo, alberi motore, pistoni di compressori, testate di motori diesel, mazze battenti di magli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017