

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



89A

Dopo PWHT 760°C/1h

Resistenza	N/mm ²	>450
Allungamento (4d)	%	>20
Durezza	HB	200

Ø (mm)	L (mm)
-----------	-----------

2.5	350
3.2	350
4	450
5	450

Campo di impiego

Unioni di acciai ferritici e riporti
resistenti alla corrosione e all'usura.

Applicazioni

Ricarica di turbine idrauliche, pompe, compressori. Saldatura in
caldareria, industria chimica e petrolchimica.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 26/09/2017