

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Resistenza	N/mm ²	150	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	50	1.5
Temperatura di fusione	°C	217 - 229	2

Campo di impiego

Unioni altoresistenti con buona tenacità a bassa temperatura.

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 905FLUX, KOY 909FLUX

Applicazioni

Tubazioni e recipienti di acciaio inossidabile per l'industria lattiero-casearia.
Rubinetteria e tubazioni per acqua potabile fredda e calda, pluviali e grondaie.
Contenitori, vasche ed attrezzature per lavorazione e stoccaggio di alimenti e bevande.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016