

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



904C

Resistenza	N/mm ²	80
Temperatura di fusione	°C	180 - 190

Ø
(mm)

-

Campo di impiego

Lega in pasta per saldature tenere su rame.

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Applicazioni

Unioni di lamiere galvanizzate, imbiancatura di gusci metallici prima della fusione di metallo bianco, articoli di ferramenta, rotori e costruzioni di motori elettrici, meccanica di precisione, recipienti, capicorda, resistenze, prese a terra, condotti in rame per acqua, olio, aria e combustibili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/12/2016