

SALDOBRASATURA -- LEGA -- .



905ALL

Campo di impiego

Riparazioni e saldobrasatura su alluminio alla portata di tutti.

Resistenza	N/mm ²	200 - 220
Allungamento (5d)	%	3
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	390 - 400

Ø
(mm)

3

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY

Applicazioni

Riparazioni su alluminio di tutti i tipi, anche di spessore limitato. Restauro macchine d'epoca. Manutenzione su carrozzerie, telai e componenti di automobili e motocicli. Radiatori in alluminio. Riparazioni su scafi, chiglie ed eliche di imbarcazioni. Chiusura e/o filettatura fori. Idraulica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2011