

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



905R

Durezza

HB

15

Temperatura di fusione

°C

221 - 225

Ø
(mm)

2

3

Campo di impiego

Ecologica ed universale in rotoli, per brasatura dolce e tenace di tutti i metalli.

Tipo di lega: ROTOLO

Disossidante: KOY 905FLUX, KOY 909FLUX, KOY 999FLUX

Applicazioni

Tubazioni e recipienti in acciaio inox per l'industria lattiero-casearia, rubinetteria e tubazioni per acqua potabile fredda e calda, pluviali e grondaie, contenitori, vasche ed attrezzature per lavorazione e stoccaggio di alimenti e bevande. Condotte in rame per il passaggio di gas, acqua, aria ed olio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2007