

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



912

Campo di impiego

Bronzo speciale per unioni e riporti su acciaio e ghisa.

Resistenza	N/mm ²	680
Allungamento (5d)	%	22
Durezza	HB (20°C)	170
Temperatura di fusione	°C	890 - 920

Ø
(mm)

1.5
2
3
4
5
6

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 856, KOY 855S

Applicazioni

Ricostruzione di denti di ingranaggi, maschere utensili, pistoni di presse in ghisa o acciaio, corpi e pale di pompe, filetti consumati, pignoni di alberi, morse in ghisa, carrelli e rimorchi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007