

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



917AG

Resistenza	N/mm ²	550
Allungamento (5d)	%	6
Temperatura di fusione	°C	650 - 825

Ø
(mm)

1.5
2
2.5
3
4

Campo di impiego

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/04/2021