

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



917S8

Resistenza	N/mm ²	400
Allungamento (5d)	%	2
Temperatura di fusione	°C	710 - 770

Ø
(mm)

2
3

Campo di impiego

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016