

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Bassolegato



1003S

Dopo PWHT 620°/1h

Campo di impiego

Saldatura su acciai al carbonio e debolmente legati che lavorano a caldo, riporti lavorabili.

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	>510		2.5	350
Limite Elastico	N/mm ²	>355		3.2	450
Allungamento (5d)	%	22		4	450
Resilienza KV	J (20°C)	100		5	450

Applicazioni

Costruzione e riparazione di serbatoi per gas liquidi, recipienti e condotte in pressione, impianti di distillazione, segmenti di cilindri, guide di macchine. Ripristino di attrezzatura in acciaio usurata e stampi per materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017