

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



933SR

Resistenza	N/mm ²	430
Allungamento (5d)	%	28
Temperatura di fusione	°C	605 - 680

Ø
(mm)

1.5

Campo di impiego

Unioni a bassa temperatura su tutti i metalli con elevata penetrazione per capillarità.

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 864, KOY 866

Applicazioni

Seghe circolari per il taglio del metallo e del legno, costruzioni metalliche, valvolame, impiantistica, giunti su conduttori in rame, compressori per frigoriferi, lampadari, oggetti artistici, manicotti, tubazioni e serbatoi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007