

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



938S

Resistenza	N/mm ²	430
Allungamento (5d)	%	32
Temperatura di fusione	°C	620 - 655

Ø
(mm)

1
1.5
2

Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864, KOY 864S, KOY 866

Applicazioni

Dissalatori, compressori, vibratori, condizionatori auto, conduttore acqua ed olio anche a pressione e ad elevata temperatura, chincaglieria, bigiotteria, placchette in metallo duro per lavorazioni a sbalzo, contatti elettrici.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016