

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



**944F**

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 800       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 16        |
| Durezza                | HB                | 160       |
| Temperatura di fusione | °C                | 870 - 900 |

Ø  
(mm)

1.5  
2  
2.5  
3

### **Campo di impiego**

Barretta rivestita per la brasatura su acciaio con resistenza meccanica di 800 N/mm<sup>2</sup>.

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Applicazioni**

Raccorderia e rubinetteria in acciaio o ghisa, utensileria, telai tubolari o in acciaio profilato, forche, cavalletti, macchine agricole e per movimento terra, tubi a pressione, costruzioni metalliche.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/05/2016