

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



**945FS**

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 480       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 16        |
| Temperatura di fusione | °C                | 640 - 680 |

Ø  
(mm)

1.5  
2  
3

### **Campo di impiego**

Unioni tenaci a bassa temperatura  
di legamento ed elevata  
penetrazione per capillarità.

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Applicazioni**

Dissalatori, compressori, vibratori, condizionatori auto, conduttore acqua ed olio  
anche a pressione e ad elevata temperatura, chincaglieria, bigiotteria, placchette  
in metallo duro per lavorazioni a sbalzo, contatti elettrici.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/05/2016