RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

A16TF

Durezza	HV	200 - 260
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	ºC	1090 - 1120

Campo di impiego
Riporti lavorabili, resistenti a forti urti, a frizione e ad ossidazione fino a 600ºC.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO, PLASMA SPRAY, HVOF

Applicazioni
Riparazione di stampi per vetrerie e gomma, anche sugli spigoli usurati o rotti, difetti di fusione su ghisa, ingranaggi, sedi di chiavette e portate d'alberi, pompe rotative per liquido denso, eccentrici e cammes, sedi ed anelli di valvole a sfera, giunti cardanici.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006